























# DANE TECHNICZNE

## wineo 600

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

# wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL		
<b>Wymiary</b>	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm		
<b>Grubość produktu</b>	2 mm	2 mm	2 mm		
<b>Ilość paneli, płytek / m<sup>2</sup> w paczce</b>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	12 / 5,01 m <sup>2</sup>		
<b>Ilość paczek / m<sup>2</sup> na palecie</b>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	64 / 271,36 m <sup>2</sup>	52 / 260,52 m <sup>2</sup>		
<b>Gwarancja Przedłużenie gwarancji</b>	Pomieszczenia mieszkalne 20 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH- <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a> +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU				
<b>Klasyfikacja</b>				<b>Budowa produktu</b>	
	<b>Klasa użytkowa 23</b> EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1	
	<b>Klasa użytkowa 32</b> EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne			
	<b>Klasa użytkowa 41</b> EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia przemysłowe			
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I			
	<b>R9</b> Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9		2	
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania		3	
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6			
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	Bez maty wyciszającej ≤ 0,1 mm Z matą singleGLUE ~ 0,17 mm			
	Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W			
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej ≤ 0,011 (m <sup>2</sup> K)/W Z matą singleGLUE lub silentPLUS ≤ 0,021 (m <sup>2</sup> K)/W			
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB w połączeniu z matą singleGLUE lub silentPLUS			
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,15 %			
	Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203			
 <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>      <p>www.wineo.de</p>				 <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>	 

### Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.