


DANE TECHNICZNE












wineo 800 do klejenia - 2025

wineo

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

	wood L	wood XL	stone XL
Wymiary	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Grubość produktu	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Waga	4,4 kg/m ²	4,4 kg/m ²	4,4 kg/m ²
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	16 / 3,46 m ²	12 / 4,24 m ²	8 / 3,34 m ²
Ilość paczek / m² na palecie	60 / 207,60 m ²	52 / 220,48 m ²	64 / 213,76 m ²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de		



Klasyfikacja			Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Element sufitowy Struktura powierzchni Uszczelnienie powierzchni Warstwa ścierna i folia dekoracyjna
	Klasa użytkowa 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne		
	Klasa użytkowa 42 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe		
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	2	Warstwa podstawowa
	Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 10	3	Przeciwiąg
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych		Obwodowa mikro-faza
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6		
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm bez maty wyciszającej ~ 0,17 mm z matą singleGLUE, doubleGLUE ~ 0,2 mm z matą silentPLUS		
	Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	≤ 0,012 (m ² K)/W bez maty wyciszającej ≤ 0,022 (m ² K)/W z matą singleGLUE, doubleGLUE ≤ 0,026 (m ² K)/W z matą silentPLUS		
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 5 dB bez maty wyciszającej ~ 10 dB z matą singleGLUE, doubleGLUE ~ 15 dB z matą silentPLUS		
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
	REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
	Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		



Wskazówki:

- Nie jest możliwe połączenie klasy użytkowej 42 z matą singleGLUE, doubleGLUE lub silentPLUS.
- Ogrzewanie podłogowe:
nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 29 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.