

DANE TECHNICZNE

wineo silentRIGID poliuretanowa mata podkładowa do podłóg winylowych Rigid montowanych na click			wineo
Grubość	1,20 mm (± 0,15 mm)		
Wymiary	Długość: 9,00 m (± 15,00 mm) Szerokość: 1,00 m (± 1,00 mm)		
Waga	1,5 kg/m² (± 0,15 kg/m²)		
Rolka / m²	1 / 9 m²		
Rolka / m² na palecie	54 / 486 m²		
Dane techniczne			
RWS	Tłumienie dźwięku kroków wewnątrz pomieszczenia	do 13 % (± 2 %)	Windmüller pomiar fabryczny, międzynarodowy (dawniej EPLF WD 021029-5) Pomiaru dokonano pod: SPC (EU) 5 mm
IS	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia	do 13 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Pomiaru dokonano pod: SPC (EU) 5 mm
R	Współczynnik oporu ciepła	0,01 m²K/W	DIN EN 16354:2019-01 (właściwy dla wodnego ogrzewania podłogowego)
S _D	Opór dyfuzyjny pary wodnej	nie podano	DIN EN 16354:2019-01
RI	Nacisk punktowy	< 0,06 mm	DIN EN 24343-1 Pomiaru dokonano pod: SPC (EU) 5 mm
CS	Wytrzymałość na nacisk	> 70 t/m² (> 700 kPa)	DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Obciążenie statyczne	> 100 kPa	DIN EN 16354:2019-01
DL	Obciążenie dynamiczne	> 3.000.000 cykli	DIN EN 16354:2019-01
RLB	Wytrzymałość na uderzenia	~ 1450 mm	DIN EN 16354:2019-01 Pomiaru dokonano pod: SPC (EU) 5 mm
PC	Punktowa zdolność do wyrównania nierówności	~ 0,22 mm	DIN EN 16354:2019-01
RTF	Trudnopalność	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podłogowego)
Opis produktu		Opatentowany system wygłuszający „silentRIGID” został specjalnie zaprojektowany do układania w systemie pływającym pod podłogi winylowe Rigid montowane na click (np. SPC lub ABA). Wysokiej jakości mata wyciszająca „silentRIGID” tłumiąca kroki i dźwięki składa się z do 90 % naturalnych surowców i jest dostępna w rolkach.	
Budowa produktu		„silentRIGID” zbudowana jest z przeźroczystej folii PET, z poliuretanowej warstwy głównej odpornej na starzenie się, oraz jest jednostronnie podklejona włókniną.	
Odpowiedzialność		wineo silentRIGID nie zawiera następujących substancji: plastifikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz innych metali ciężkich. Produkt spełnia wytyczne VOC, klasyfikację A+, normy określone przez Komisję ds. Oceny Oddziaływania na Zdrowie Wyrobów Budowlanych (w skrócie AgBB) oraz został wyróżniony certyfikatem Blauer Engel.	
Ekologia		Przy produkcji nie używa się substancji niszczących ozon. Mata nie zawiera rozpuszczalników. Surowce naturalne używane do produkcji maty nie mają wpływu na uprawę żywności.	
BHP		Nie ma szczególnych wymagań w zakresie BHP. Przy układaniu podłogi <u>należy</u> zwrócić uwagę na zalecenia producenta.	
Obróbka		Przed obróbką produktu należy uzyskać pozwolenie od producenta pokrycia podłogowego. Dodatkowe informacje odnośnie obróbki produktu można znaleźć w wymaganiach dotyczących układania produktu określonych przez każdego producenta.	
Układanie		Delikatnie przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Matę układa się włókniną do dołu a przeźroczystą folią do góry – w stronę pokrycia podłogowego. Końcowy montaż produktu musi być indywidualnie sprawdzony i zatwierdzony dla każdej powierzchni. Rekomendacja dotycząca układania musi zostać sporządzona przez danego partnera handlowego. Zaleca się stosowanie niskoemisyjnych produktów budowlanych - np. oznaczonych „Blauer Engel”. Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z normą EAK nr 170604 i może być usunięty razem z odpadami domowymi.	
 www.blauer-engel.de/uz156			
			Made with  your flooring upgrade

Wskazówki:

Podane przez nas dane oparte są na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie gwarantujemy kompletności podanych danych technicznych. Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.